



Mazonetto Polska sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 7 - 67-100 Nowa Sól
Tel. +48 683524276 - Fax +48 683524277
www.mazonetto-metale.pl
info@mazonetto-metale.pl



Taśma ALUMINIUM NATURALNE

Dane techniczne:	
Uregulowania prawne	UNI EN 485-2; UNI EN 573-3
Rodzaj stopu	EN-AW 1050A (Aluminium 99,5%) – EN-AW 3105 (AlMn1)
Stan fizyczny	H14
Właściwości Chemiczne	
Krzem (Si)	0.14 – 0.50%
Żelazo (Fe)	0.25 – 0.70%
Mangan (Mn)	0.05 – 1.5%
Magnez (Mg)	0.01 – 0.30%
Cynk (Zn)	0.01 – 0.20%
Tytan (Ti)	0 001 – 0.05%
Miedź (Cu)	0 001 – 0.10%
Właściwości Mechaniczne:	
Wytrzymałość na rozciąganie	<ul style="list-style-type: none">• Stop 1050A: 105 – 145 MPa• Stop 3103: 140 – 180 MPa
Rozciąganie	<ul style="list-style-type: none">• Stop 1050A: 3 %• Stop 3103: 2 %
Twardość	<ul style="list-style-type: none">• Stop 1050A: 34 HBS• Stop 3103: 45 HBS
Wytrzymałość na gięcie (180°)	<ul style="list-style-type: none">• 2,0 t
Właściwości dotyczące wymiarów:	
Standardowe grubości	0.70 – 0.80 – 1.00 – 1.50 mm
Tolerancja wymiaru	UNI EN 485-4
Szerokość standardowa	1000 – 1250 mm Na zamówienie dostarczamy także inne szerokości
Waga kręgu	Od 1250 kg do 3000 kg
Zastosowanie:	
Budownictwo przemysłowe i cywilne, pokrycia dachowe i licowanie	